

SUNGUARD® HIGH SELECTIVE

Auf ExtraClear™ Floatglas.

Produkt	Farbe	Licht				Solare Energie			g-Wert	U-Wert (EN 673)	
		Transmission [%]	Reflexion außen [%]	Reflexion innen [%]	Farbwiedergabeindex	Direkte Transmission [%]	Reflexion außen [%]	Absorption [%]	EN 410 [%]	Luft/*Krypton [W/m²K]	Argon [W/m²K]
6-16-4, SUNGUARD® HIGH SELECTIVE AN OBERFLÄCHE #2											
SUPER NEUTRAL 70/41	neutral	70	11	12	97	39	34	28	41	1,4	1,1
SUPER NEUTRAL 70/37	neutral	70	11	12	93	35	39	26	37	1,3	1,0
SUPER NEUTRAL 62/34	neutral	62	15	17	95	32	37	31	34	1,3	1,0
SUPER NEUTRAL 51/28	neutral	51	12	23	93	26	37	37	28	1,3	1,0
SUPER NEUTRAL 40/23	neutral blau	40	16	32	92	21	36	43	23	1,3	1,0
6-12-4-12-4, SUNGUARD® HIGH SELECTIVE AN OBERFLÄCHE #2, CLIMAGUARD® PREMIUM AN OBERFLÄCHE #5											
SUPER NEUTRAL 70/41	neutral	62	13	15	95	32	35	33	37	*0,5	0,7
SUPER NEUTRAL 70/37	neutral	62	13	15	92	29	40	31	34	*0,5	0,7
SUPER NEUTRAL 62/34	neutral	56	16	19	93	27	38	35	31	*0,5	0,7
SUPER NEUTRAL 51/28	neutral	45	14	24	91	22	38	40	25	*0,5	0,7
SUPER NEUTRAL 40/23	neutral blau	36	16	31	90	18	37	45	21	*0,5	0,7

Gasfüllrate: 90%

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen entsprechenden Produkttoleranzen. Die technischen Daten für Licht, solare Energie und die thermischen Eigenschaften wurden gemäß den europäischen Normen EN 673 und EN 410 ermittelt.

Kontaktieren Sie bitte Ihren GUARDIAN-Ansprechpartner für weitere Informationen und bezüglich der Verfügbarkeit der einzelnen SunGuard® Gläser.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
Großbritannien
Tel: 0044 (0) 800 032 6322
E-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxemburg
Tel: 00 352 50301
E-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spanien
Tel: 00 34 948 817255
E-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Ungarn
Tel: 00 36 (0) 68 887 200
E-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Deutschland
Tel: 0049 (0) 3494 361 800
E-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.
Polen
Tel: 00 48 (0) 34 323 9200
E-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russland
Tel: 007 (8) 4912 956600
E-Mail: gsr_sales@guardian.com

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen entsprechenden Produkttoleranzen. Die technischen Daten für Licht, solare Energie und die thermischen Eigenschaften wurden gemäß den europäischen Normen EN 673 und EN 410 ermittelt.

Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen eine allgemeine Beschreibung des Produktes SunGuard® dar. GUARDIAN schließt hiermit jede Haftung für Ungenauigkeiten oder Auslassungen in diesem Dokument und sich daraus ergebende Konsequenzen aus. Es obliegt den Nutzern dieser Informationen, die Angemessenheit des Einsatzes von SunGuard® zu überprüfen und sicherzustellen, dass sämtliche Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen, Normen, Verfahrensregeln und sonstige Anforderungen eingehalten bzw. erfüllt werden. Verarbeiter von SunGuard® sollten die von GUARDIAN bereitgestellten Hinweise zum Umgang mit und zur Lagerung, Behandlung, Verarbeitung, Verwendung und Installation von SunGuard® Gläsern beachten. Diese Hinweise werden bei der ersten Lieferung von SunGuard® bereitgestellt oder können direkt bei GUARDIAN angefordert werden.